

### ООО «Ликвид Раббер Протэкшн»

Россия, 129594, г. Москва, ул. Сущевский Вал д.63, пом.II, офис 51, тел.:+7(495)970-22-33, e-mail: <a href="mailto:info@lrprotec.ru">info@lrprotec.ru</a>, ИНН 9717012133, КПП 771701001, p/c: 40702810200020500491 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), к/с: 30101810445250000836, БИК 044525836,ОГРН 5157746211519, ОКПО 17423087

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

производства строительно-монтажных работ по устройству напыляемой гидроизоляции материалом ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» Spray-Tec Base B-250 (зимней серии) на железобетонные конструкции, при возведении зданий и сооружений при отрицательных температурах (до -10°C).

№ ТР-3-ГИ/2020

Технологический регламент разработан: ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» - Генеральный директор Денисов Е.В.

Лабораторные испытания образцов производились в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство» Заведующий лабораторией №9 к.т.н. 3.У. Беппаев.



г. Москва 2020 г.

### Содержание

- 1. Сертификат соответствия напыляемой гидроизоляции.
- 2. Протокол испытаний ЛЦ «ЦТТС» от 20.05.2019г.
  - 2.1 Научно-техническое заключение НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство» от 27.03.2020г. (отдельное приложение).
- 3. Термины и определения.
- 4. Область применения напыляемой гидроизоляции «Spray-Tec Base B-250» (зимней серии).
- 5. Порядок производства работ по устройству напыляемой гидроизоляции материалом Spray-Tec Base (зимней серии), при возведении зданий и сооружений при отрицательных температурах (до  $-10^{0}$ C).
- 6. Дополнительные мероприятия по формированию гидроизоляционной мембраны Spray-Tec Base B-250 (зимней серии).
- 7. Требование к качеству и приемке работ.
- 8. Заключение.



						Технологический ј	<b>реглам</b>	ент		
Изм	Кол	Пист	Ngok	Подпис	Пата	Производства строительно-монтажных работ по устройству материалом ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» Spray-Tec на железобетонные конструкции, при возведении зу при отрицательных температурах (до	ray-Tec Base едении здан	Base B-250 (зимней серии) вданий и сооружений		
VIOW	71037	7140111	71001	77007740	датта		Стадия	Лист	Листов	
Разработ.		Денисов Е.В				Устройство напыляемой гидроизоляции	TP	2	17	
•		Денисов Е.В					000	) «Ликвид Протэки	•	

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Nº POCC RU C-RU.AK01.H.04132/19

Срок действия с 04.07.2019

по 03.07.2022

№ 129112

# ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RA.RU.11AK01

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, лом. 3, телефон: +7(985)147-91-00, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

#### ПРОДУКЦИЯ

Эмульсии битумные изоляционные (см. приложение бланк 1288497).

код ОК 005 (ОКП):

23.31.10.121

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

TY 5775-001-52616332-2016

код ТН ВЭД России: 2715000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Ликвид Раббер Протэкшн". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 129594, улица Сущёвский Вал, дом 63, пом II оф 51, идентификационный номер налогоплательщика: 9717012133, телефон: +74959702233, электронная почта: info@lrprotec.ru

#### СЕРТИФИКАТ ВЫЛАН

Общество с ограниченной ответственностью "Ликвид Раббер Протэкшн". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 129594, улица Сущёвский Вал, дом 63, пом II оф 51, идентификационный номер налогоплательщика: 9717012133, телефон: +74959702233, электронная почта: info@Irprotec.ru

#### на основании

Протокола испытаний № 00174-2019R от 20.05.2019, выданный Лабораторным центром «Центр тестирования товаров и сырья» (ЛЦ «ЦТТС»). Аттестат аккредитации ESTD.L.014 от 28 марта 2019 года

#### дополнительная информация

Упаковка: герметичная пластиковая тара. Срок годности 1 год, условия хранения при температуре не ниже +5. Срок годности (зимняя серия) 1 год, условия хранения при температуре не ниже -10

хема сертификации: 3

Руководитель органа

Эксперт

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2016, «В» лицензия №05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Изм	Кол	Лист	Νдοκ	Подпись	Дата

Пояснительная записка

Лист

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 1288497

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

 $\mathbf{K}$  сертификату соответствия № POCC RU C-RU.AK01.H.04132/19

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель Обозначение документации, по которой выпускается продукция

ТУ 5775-001-52616332-2016

23.31.10.121

Эмульсии битумные изоляционные: однокомпонентные т.м.: B-Primer (B-100), Pro-Tec Mast (S-200), Pro-Tec GP (S-100), ZavLar, VoxLar, HighBuild S-200, TrowelGrade B-400, Bauelast-20, двухкомпонентные т.м. Spray-Tec Roof (B-200), Spray-Tec Base (B-250), Spray-Tec Met (B-300), DryLar, DacLar, VezLar, SealRoof B-200, CreteSafe B-250, MetalSafe B-300, Bauelast-100, Bauelast-200, Bauelast-300, акриловые однокомпонентные т.м.: A-Primer (А-100), Pro-Tec Top (A-200), Pro-Tec NS (A-300). Эмульсии битумные изоляционные: однокомпонентные (зимняя серия) т.м. : В-Primer (B-100), Pro-Tec Mast (S-200), Pro-Tec GP (S-100), ZavLar, VoxLar, HighBuild S-200, TrowelGrade B-400, Bauelast-20, двухкомпонентные (зимняя серия) т.м.: Spray-Tec Roof (B-200), Spray-Tec Base (B-250), Spray-Tec Met (B-300), DryLar, DacLar, VezLar, SealRoof B-200, CreteSafe B-250, MetalSafe B-300, Bauelast-100, Bauelast-200, Bauelast-300.

Руководитель органа

Эксперт

подпис

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2016. «В» лицензия №05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.n

Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата

# Лабораторный центр «Центр тестирования товаров и сырья» (ЛЦ «ЦТТС»)

170540, Тверская область, Калининский район, Промышленная зона «БОРОВЛЕВО-2», комплекс 1 «В»

E-mail: lts.tstts@yandex.ru

Аттестат аккредитации ESTD.L.014 от 28 марта 2019 года

#### **УТВЕРЖДАЮ**

ководитель ЛЦ "ЦТТС" Тихонов А.Е.

мая 2019 г.

# Протокол испытаний № 00174-2019R от 20.05.2019 года

Объект испытаний: Эмульсия битумная изоляционная двухкомпонентная: «Spray-Tec Base (В-250)» (зимняя серия)

Основание проведения испытаний: Заявка б/н от 13.05.2019

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ликвид Раббер Протэкшн". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 129594, улица Сущёвский Вал, дом 63, пом ІІ оф 51

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ликвид Раббер Протэкшн". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 129594, улица

Сущёвский Вал, дом 63, пом II оф 51

Нормативная документация: ТУ 5775-001-52616332-2016

Дата поступления образцов в ЛЦ: 14.05.2019 г.

Дата проведения испытаний: 14.05.2019 - 20.05.2019 г.

Место проведения испытаний: Тверская область, Калининский район, Промышленная зона «БОРОВЛЕВО-2», комплекс 1 «В»

Используемые сокращения:

НП - Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту

НИ - Испытание не проводилось

Условия проведения испытаний

Температура

21-24 °C

Влажность

65-68%

Атмосферное давление 744-748 мм.рт.ст.

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения лабораторного центра не допускается. Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

всего страниц: 3

Страница 1 из 3

							Лист
						Пояснительная записка	_
Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата		5

Протокол № 00174-2019R от 20.05.2019 г.

Результаты испытаний

		Результаты испытаний	
Номера пунктов требований по НД	НД на методы испытаний	Наименование видов испытаний и проверяемых параметров	Результаты испытаний
1	2	3	4
ТУ 5775-	ТУ 5775-	ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ:	
001-			
	001-	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ: т.м. «Spray-Tec Base	
52616332-	52616332-	(B-250)» (зимняя серия)	
2016	2016	Технические условия	
п.1.1.2	п.4.9	Эмульсии должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1-6. Цвет – от коричневого до черного; Удельная масса (жидкость), г/см <sup>3</sup> – 1,0; Запах – нет;	черный 1,0 г/см <sup>3</sup> не обнаружен
		Летучие органические вещества – не содержит	
		растворителей;	не обнаружены
		% сухого вещества – 60-63%;	61,7%
		Вязкость (сек) – 20-25;	22 сек
		pH – 10-12.	10
		Эксплуатация (затвердевшая мембрана).	
		Цвет – черный;	черный
		Удельная масса, $r/cm^3 - 1.0$ ;	$1,0 \text{ r/cm}^3$
		Устойчивость к химическим элементам – стоек к	
		устоичивость к химическим элементам – стоек к соленой воде и большинству неорганических растворов;	соответствует
	_ A 9	Противодействие сжатию CGSB 37-GP-56 @ 23°C J – 19,5;	19,5
		Противодействие сжатию CGSB 37-GP-56 @ -10°C J - 27,1;	27,1
1 10		Противодействие давлению воды после сжатия –	выдерживает
V		проходит (нет протечек);	испытание,
		ipologar (ilez lipeze lell),	протечек не обнаружено;
		Устойчивость к погодным условиям (Ксенон) – проходит, нет ухудшения пленки;	выдерживает испытание, ухудшений пленки
		Устойчивость к погодным условиям ASTM G155,	не обнаружено 96,6% сохранение
		250 ч – >90% сохранение прочности на растяжение; Прочность на растяжение ASTM D412, kPa (psi) –	прочности на растяжение
		150 (22);	150 кПа 1397%
		Растяжение – >1300%;	90%
		Восстановление ASTM D412, % - 90%;	78
		Твердость, дурометр 00 – 76-78;	17
		Твердость по Шору А – 15-17; Твердость по Шору D – 3-4;	4

Страница 2 из 3

							Лист
						Пояснительная записка	
Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата		b

Протокол № 00174-2019R от 20.05.2019 г.

1	2	3	4
ТУ 5775-	ТУ 5775-	Адгезия к бетону ASTM C907, kPa (psi) – 550 (79),	550 кПа
001-	001-	прочность на отрыв;	
52616332-	52616332-	Противодействие проколам CGSB 37-GP-56 –	выдерживает
2016	2016	проходит (нет проколов);	испытание,
п.1.1.2	п.4.9		проколов не
продолж.			обнаружено
		Проседание – нет;	не обнаружено
		Адсорбция воды CGSB 37-GP-56M, % - 1,83;	1,83
		Прочность на излом ASTM C1305(B), при -20°C –	в результате
		нет видимых трещин;	испытаний трещин
			не обнаружено
		после 70 циклов (без старения), 30 циклов (со	в результате
		старением);	испытаний трещин
			не обнаружено
		Гибкость при низких температурах – проходит (-	сохраняет гибкость
		20°C);	при температуре -
		100	20°C
		Абразивоустойчивость ASTM F1677 – хорошо-	хорошая
		очень хорошо;	абразивоустойчивос
			ТЬ
		Проводимость водяного пара ASTM E96, ng/Pa.s.m <sup>2</sup>	
		$(gr/h-ft^2) - 6,57 (0,33);$	6,57
		Диэлектрическая защищенность, kV/mm (V/mil) –	
		14,2 (360).	14,2
п.1.3.1	_ (	На каждое тарное место наклеивают или	
	-	прикрепляют к нему защищенную от влаги	
		этикетку с указанием:	
		- наименования предприятия-изготовителя и (или)	
		его товарного знака; - наименования эмульсии;	маркировка
	,	- назначения эмульсии;	содержит всю
		- обозначения настоящих технических условий;	необходимую
		- номера партии;	информацию
		- даты изготовления.	

Заключение: Проведены испытания эмульсии битумной изоляционной двухкомпонентной: «Spray-Tec Base (В-250)»(зимняя серия) на соответствие требованиям ТУ 5775-001-52616332-2016. Результаты испытаний представлены в графе 4.

Инженер-испытатель: <u>ММССЕССИ</u>Шишкин И.В.

Страница 3 из 3

							Лист
						Пояснительная записка	7
Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата		<i>†</i>

#### 3. Термины и определения.

В настоящем регламенте применены термины в соответствии с СТ СЭВ 4419 [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1. Адгезия (прочность сцепления): Совокупность сил, связывающих бетонное основание с напыляемой гидроизоляцией, рекомендуется задавать не менее 0,1-0,5 МПа.
- 3.2. Защитные гидроизоляционные покрытия (Гидроизоляция): Покрытия, создаваемые на поверхности бетона для защиты от коррозии.
- 3.3. Система защитного покрытия: Многослойное покрытие, в котором каждый слой выполняет определенную функцию.
- 3.4. **Покрытие защитное для гидроизоляции:** Защитное покрытие из пленочных, листовых, рулонных материалов, цементно-песчаных, предназначенных для защиты гидроизоляционного слоя от механических, климатических повреждений.
- **3.5. Битумно-полимерная эмульсия:** Жидкость, которую получают путем диспергирования битума в водном растворе эмульгатора, в которую введен латекс.
- 3.6. Битумный праймер: Раствор нефтяных битумов в органическом растворителе.
- 3.7. **Модификаторы:** Материалы, которые позволяют целенаправленно изменять (улучшать) деформационно-прочностные и другие физические свойства битумно полимерной эмульсии.
- 3.8. **Термореактивная композиция:** Композиция, предназначенная для создания адгезионногидроизоляционного слоя между бетонным основанием и защитным покрытием гидроизоляции, полимеризуется под воздействием тепла, укладываемого на нее материалов (бетонных смесей и тд.) с температурой не ниже +10°C.
- 3.9. **Противоморозные добавки**: вещества, понижающие температуру замерзания воды и способствующие полимеризации битумно-полимерной эмульсии при отрицательных температурах.
- 4.0. Диффузия: процесс переноса жидких добавленных веществ в материал, происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией в бетонное основание и в окружающую среду.

							Лист
						Пояснительная записка	0
Изм	Кол	Лист	Νдοκ	Подпись	Дата		Ø

# **4.** Область применения напыляемой гидроизоляции «Spray-Tec Base B-250» (зимней серии).

\* Данный технологический регламент разработан в дополнение к Альбому типовых решений устройства напыляемой гидроизоляции на железобетонные конструкции, при возведении зданий и сооружений, материалами ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» «Spray-Tec Base B-250, B-Primer B-100, Pro-Tec Mast S-200» и предусматривает применение в качестве гидроизоляционной системы жидко-наносимый материал «Spray-Tec Base B-250» (зимней серии), распыляемый безвоздушным способом на железобетонные конструкции с последующим устройством защиты гидроизоляционного слоя.

\* Бесшовная гидроизоляционная мембрана производства ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» «**Spray-Tec Base B-250»** (зимней серии), в сочетании с раствором неорганической соли применяется как двухкомпонентная система для создания мгновенно затвердевающего покрытия. После диффузии (процесса переноса жидких добавленных веществ в материал происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией в бетонное основание и в окружающую среду) полимерное покрытие образует высокоэластичную защитную мембрану для защиты бетонных поверхностей.

Модифицированная Битумно-полимерная эмульсия с добавлением противоморозных добавок (многоатомных спиртов) является термореактивной композицией, что позволяет, расширяет, спектр ее применения для выполнения поставленных задач при отрицательных температурах до  $-10^{0}$  С.

							Лист
						Пояснительная записка	a
Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата		9

# 5. Порядок производства работ по устройству напыляемой гидроизоляции материалом OOO «Ликвид Раббер Протэкшн» Spray-Tec Base (зимней серии) при возведении зданий и сооружений при отрицательных температурах (до $-10^{0}$ C).

Нанесение основного гидроизоляционного слоя Spray-Tec Base B-250.

#### Минимальные требования к поверхности:

- \* Поверхность должна быть чистая, без строительного мусора и грязи, обледенений.
- \* На поверхности должна отсутствовать открытая вода, допускается напыление материала на влажный бетон.
- \* После укладки бетона нанесение гидроизоляции разрешается: на горизонтальных поверхностях через 48 ч., на вертикальных через 14 суток.
- \* Поверхность не должна иметь пустот, не закрытых соединений (трещин).
- \* Есть по крайней мере 60 см рабочего пространства от поверхности нанесения.
- \* Рекомендуемая толщина сформированного покрытия не менее 2 мм.

#### Температурный режим при устройстве напыляемой гидроизоляции.

- \* Температура окружающей среды в момент нанесения должна быть не ниже -10°C.
- \* Температура материала «зимний серии» в момент нанесения должна быть не ниже  $+10^{0}$ C.
- \* Температура изолируемого основания в момент нанесения должна быть не ниже  $-10^{9}$ C.

#### Формирование мембраны Spray-Tec Base B-250 (2мм).

- \* Все дополнительные элементы, на которые предполагается напыление мембраны, должны быть правильно установлены и закреплены. Перед нанесением основного слоя Spray-Tec Base B-250 (2мм), при необходимости с целью заполнения микротрещин, выполняется праймирование (грунтование) ж/б поверхностей материалом B-Primer B-100, праймер укладывается только на изолируемые поверхности с влажностью не более 15%. Период между праймированием и устройством основного слоя мембраны 10-30 мин. и выполняется оператором за два прохода.
- \* Формирование мембраны осуществляется (образование перекрестных связей и завершение всех химических реакций) в течение 30 секунд после нанесения с последующей диффузией жидких добавленных веществ. Напыление материала не менее 4 слоев (4мм) при высыхании остается (2мм), выполняется двух насосным безвоздушным оборудованием, с поворотом рабочего факела над обрабатываемой поверхности по 45°.

# Устройство защитного слоя гидроизоляции и восстановление поврежденных участков гидроизоляции.

\* Для ускорения процесса диффузии и минимизации механических повреждений, неблагоприятного воздействия погодных условий (дождь, снег, обледенение), необходимо выполнить защиту гидроизоляции, вертикальной спустя 48 часов после нанесения, горизонтальной поверхности через 6 часов. Функцию защитного слоя горизонтальной гидроизоляции выполняет цементно-песчаный раствор (М-100, 150) 20-50мм или промежуточные пленочные покрытия, а на вертикальной гидроизоляции защитный слой из материала предусмотренного проектом.

# Рекомендации по временной защите гидроизоляции от механических повреждений и погодных факторов:

\* Допускается применение укрывочных материалов (ПЭ пленка, Тенты) на срок не более 24 часов, так как гидроизоляционная мембрана Spray-Tec Base B-250 имеет вторичную адгезию.

#### Восстановление поврежденных участков гидроизоляции.

- \* Места повреждений должны быть обследованы представителями организации ООО «Ликвид Раббер Протэкшн», с последующим восстановлением мембраны материалами Pro-Tec Mast или Spray-Tec Base.
- \* ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» рекомендует, после завершения работ по устройству монолитного каркаса стен подземной части здания, выполнить подготовку торца фундаментной плиты и стен, для последующего устройства гидроизоляции, следующим образом: отверстие от стяжных шпилек опалубки зачеканить на всю толщину наружных стен безусадочным материалом, имеющим прочность не меньше проектной с уплотнением (предварительно высверлив пластиковые трубки). Данное мероприятие обеспечит исключение повреждения гидроизоляции во время СМР изнутри подземной части здания.

							Лист
						Пояснительная записка	10
Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата		10

# 6. Дополнительные мероприятия по обеспечению, ускорению, улучшению времени диффузии, формирования гидроизоляционной мембраны Spray-Tec Base B-250 (зимней серии).

Исходя из поставленных задач в Технологическом регламенте (выполнить бесшовное гидроизоляционное покрытие с адгезией к основанию не менее 0,1-0,5 МПа), определены направления и состав последующих работ:

- \* При использовании электрообогрева бетонной подготовки под фундаментную плиту с применением провода ПНСВ 1,2 мм, обеспечить повторное подключение для производства гидроизоляционных работ.
- \* При отсутствии электрообогрева бетонной подготовки под фундаментную плиту, выполнить напыляемую гидроизоляцию и в течении 6 часов уложить защитный слой из цементно-песчаного раствора с температурой не менее  $+10^{\circ}$ C, для дополнительного ускорения диффузии и полимеризации гидроизоляционной мембраны под воздействием тепла.
- \* При отсутствии защитного слоя из ЦПР (не предусмотрено проектом) по гидроизоляции, выполнить напыляемою гидроизоляцию по бетонному основанию и по истечению 6 часов защитить укрывочными материалами с последующими СМР по устройству фундаментной плиты, при заливке которой Термореактивная композиция полимеризуется до заявленных характеристик.
- \* При устройстве вертикальной напыляемой гидроизоляции по железобетонным конструкциям, необходимо: после напыления гидроизоляционного слоя спустя 48 часов приступить к устройству защиты гидроизоляции, с посдедующей обратной засыпкой подземной части конструкции, сооружения.

								ĺ
							Лист	ĺ
						Пояснительная записка	11	ĺ
Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата		- 11	ĺ

#### 7. Требования к качеству и приемки работ.

- \* Контроль температуры нанесения и соответствие хода выполнения работ к данному регламенту, осуществляется в процессе выполнения работ.
- \* Контроль качества поверхности перед нанесением гидроизоляции, осуществляется перед началом производства работ и отражается в акте на железобетонные конструкции, согласно СНиП, СП подготовка ж/б конструкций для устройства гидроизоляции.
- \* Контроль толщины нанесения мембраны осуществляется сразу после нанесения с помощью штангенциркуля с глубиномером (толщина свежеуложенного материала составляет 4 мм).
- \* Контроль толщины должен осуществляться на каждых 100 кв.м. в количестве 3 шт. в местах по выбору контролирующего.
- \* Так как свежеуложенный материал имеет избыточное содержание добавленных в него жидких веществ (материал не эластичен и имеет губчатую структуру), запрещается нарушать целостность покрытия механическими способами до устройства защиты гидроизоляционного покрытия. Допускается только положительное статическое давление.
- \* Избыточная толщина сухой мембраны (3 и более мм) функционирует также, как и 2 мм слой.
- \* Допускается напыление по захваткам с перехлестом материала не менее 150 мм.



#### 8. Заключение.

- о применении напыляемой гидроизоляции «Spray-Tec Base» (зимней серии), при производстве строительно-монтажных работ по устройству напыляемой гидроизоляции железобетонных конструкции, при возведении зданий и сооружений при отрицательных температурах (до -10°C).
- \* Бесшовная гидроизоляционная мембрана производства ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» «**Spray-Tec Base B-250»** (зимней серии), в сочетании с раствором неорганической соли применяется как двухкомпонентная система для создания мгновенно затвердевающего покрытия. После диффузии (процесса переноса жидких добавленных веществ в материал, происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией в бетонное основание и в окружающую среду) полимерное покрытие образует высокоэластичную защитную мембрану для защиты бетонных поверхностей.
- \* Модифицированная Битумно-полимерная эмульсия с добавлением противоморозных добавок (многоатомных спиртов) является термореактивной композицией, что позволяет, расширяет, спектр ее применения при устройстве гидроизоляционных покрытий до  $-10^{0}$ C.
- \* Исходя из реализуемых задач в Технологическом регламенте №ТР-3-ГИ/2020 (выполнить бесшовное гидроизоляционное покрытие с адгезией к основанию не менее 0,1-0,5 МПа), определены направления и состав последующих работ: согласно котором, выполняются дополнительные мероприятия для формирования конечного результата (гидроизоляционной мембраны), основанного на комплексном выполнении оптимального соотношения всех критериев.

На основании вышеизложенного и лабораторных испытаний, выполненных при разных климатических условиях от -10°C до +10°C в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство», гидроизоляционный материал ООО «Ликвид Раббер Протэкшн» «**Spray-Tec Base B-250»** (зимней серии) соответствует заявленным характеристикам при условии соблюдения этапов производства работ и дополнительных мероприятий согласно п. 5.6.

ООО «Ликвид Раббер Протэкшн»

- Генеральный директор Денисов Е.В. тел.: 8(495)970-22-33. info@lrprotec.ru

Лабораторные испытания образцов производились в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство»

Приложение: Научно-техническое заключение от 27.03.2020г.

Изм	Кол	Лист	Νдок	Подпись	Дата

Пояснительная записка

Лист